

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**COLOREGRUND** – колеруемая, водоразбавляемая грунтовка.

### ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечение устойчивости и защиты от УФ-лучей.
- Химическая структура со свойствами пропитки.
- Ощущение глубины текстуры дерева.
- Высокая водостойкость и влагостойкость.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски фасадов деревянных домов, деревянных панелей, деревянных дверей, пергол, беседок и окон в бревенчатых домах.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (сПз, 25°C)	: 13сек
Удельная плотность (кг/л)	: 1,02 ± 0,020
Сухой остаток (% по весу) pH	: 7,5
Количество слоев	: 2
Рекомендуемое количество нанесения (г/м <sup>2</sup> ): 50 - 80	
Количество потребления (м <sup>2</sup> / кг): 10 - 12	
Форсированная конвекционная сушка (при толщине мокрой пленки 150 г/м <sup>2</sup> )	

Зона релаксации	: 15 мин(30°C)
Зона нагрева	: 30 мин (30°C)
Зона охлаждения	: 15 мин (20°C)

### Время сушки (20°C, 45-65% RH, 100 г/м<sup>2</sup>)

От пыли	: 10 мин
На отлип	: 30 мин
До шлифовки	: 2 часа
Время Ожидание между слоями	: 4 - 6 ч
Доскладирование	: 12 ч

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Код	Название
0000	ПРОЗРАЧНЫЙ
1550	ЗЕЛЕНый
1551	ТИК
1553	СОСНА
1554	КАШТАН
1555	ТЕМНЫЙ ОРЕХ
1556	ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
1557	МАХАГОН
1558	ВИШНЯ
1559	ДУБ
1570	СЕРый

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность нанесения должна быть очищена от пыли и грязи. Древесина должна быть хорошо высушена (макс. Влажность 12%). Перед нанесением древесины твердых пород следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180, поскольку это позволит удалить волокна.

### НАНЕСЕНИЕ

**Кисть:** Следует использовать только кисти с синтетической щетиной.

**Воздушное распыление:** Рекомендуется использовать насадку диаметром 2-2,5 мм с 3-4 воздушными стержнями.

**Струйный облив:** Необходимо использовать мембранный насос.

### Оборудование для нанесения

- Краскопульт
- Кисть
- Окунание

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Хранить в прохладном, сухом месте (при темп. 5-35 °C) вдали от источников тепла. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 24 месяца.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта. При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.). Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

### ВНИМАНИЕ

Нанесение продукта на поверхность должно производиться при температуре не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низких температурах может привести к ухудшению химических и механических свойств по сравнению со стандартными характеристиками.

Перед применением продукта следует проверить его однородность и тщательно перемешать.

Оборудование для нанесения следует очищать водой, а остатки продукта ни в коем случае нельзя сливать в канализацию.

### Транспортировка

**Класс груза** : Грунт

