GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ

BP580.XX.1000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BP580.XX.1000 –двухкомпонентное матовое финишное покрытие на основе полиуретана.

Цвет	**Код цвета**
Белый	1000

ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Отличная растекаемость
- Устойчивость к пожелтению
- Высокая царапиностойкость
- Высокая укрывистость


Размешать

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для мебельных и отделочных работ внутри помещений, для придания защиты и декоративного вида всем типам деревянных поверхностей, таким как массив и МДФ. Особенно рекомендуется для использования в ванных комнатах, кухонных шкафах, дверях и другой мебели.


Нанести распылением

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Полиуретановый
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	: 90 – 95
1+2.компонент (20°C, DIN4)	: 20 – 25 '
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 1,310 ± 0,05
2.компонент	: 0,950 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 69 ± 2
2.компонент	: 26 ± 2
Расход* (м²/л)	: 7,5 – 9
** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*	
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 100 – 120 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 15 – 20 мин
На отлип	: 45 – 60 мин
До складирования (500 кг/кв.м)	: 3 - 4 ч
До складирования (1000 кг/кв.м)	: 4 - 5 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	**Код продукта**
Полиуретановая матовая эмаль	BP580.10
Полиуретановая шелковисто-матовый	BP580.25
Полиуретановая матовая эмаль	BP580.30

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 11/2019
Версия № : 03

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ

BP580.XX.1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на полиуретановое, полиэфирное или базовое белое УФ отверждаемое покрытие, которое предпочтительно отшлифовать шлифовальной бумагой с зернистостью 220-280-400 или 280-400. перед нанесением финишного слоя удалите все загрязнения. (пыль, воск и т.д)

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановая эмаль	BP580.XX.1000	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP580.00	50	70
Акриловый разбавитель	TP100.00	20	30

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 7

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Отвердитель – HP120: можно использовать как альтернативный отвердитель.
Разбавитель – TA500: предпочтительнее использовать в жарких и/или влажных погодных условиях.

Добавка – KO540: можно добавлять на 2-5% в разбавленную эмаль

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется наносить 1-2 слоя. Если нанесение в 2 слоя, то первый слой рекомендуется нанести 60-70г/м^2, подождать 10-15 мин и нанести второй слой плотностью 100-200 г/м^2.

Оборудование для нанесения

Обычный пистолет-распылитель
Аэрозоль Airmix

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла.
Плотно закрывайте банки с материалом после их использования.
Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 24 месяца.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ

BP580.XX.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Материал рекомендуется использовать при температуре поверхности, продукта и окружающей среды 10-32°C. Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания должна составлять 45-65%. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время высыхания, а также могут негативно повлиять на качество продукта.
Перед использованием проверьте однородность и тщательно перемешайте.
После нанесения оборудование для нанесения следует очистить целлюлозным растворителем.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	**:**	Эмаль	
Упаковка	**:**	**BP580.XX**	**HP580**
		3 кг	1,5 кг
		12 кг	6 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.