

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ

VP900.77.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VP900.77 - двухкомпонентный полиуретановый огнезащитный прозрачный грунт.

ОСОБЕННОСТИ

- Прозрачный
- Высокая наполняющая способность
- Устойчивость к физическим и химическим агентам
- Хорошая адгезия
- Легкая шлифуемость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины и МДФ. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные огнезащитные и декоративные свойства. Система покрытия VP900.77 + VP900.25 соответствует классу 1 огнестойкости в соответствии с UNI9796 и обеспечивает 1 группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ53292-2009. Пожалуйста, спросите сертификат.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Полиуретановый

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) : 56 - 65
1+2.компонент (20°C, DIN4) : 18 - 26 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 1,050 ± 0,03
2.компонент : 0,930 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 55 ± 2
2.компонент : 29 ± 2

Расход* (м²/л) : 10 - 15

* При толщине сухой пленки 30-35 мкм

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²) : 150 - 180
(на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 20 – 30 мин
На отлип : мин. 16 ч
До шлифования : мин. 24 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

| Продукт | Код продукта |
|-----------------------------------|--------------|
| Огнезащитный полиуретановый грунт | VP900.77 |
| Цвет | Код цвета |
| Прозрачный | 0000 |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений. Чрезмерная шлифовка поверхности может снизить огнезащитные свойства.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

| Описание | Код | по весу (%) | по объему (%) |
|----------------------------|----------|-------------|---------------|
| Огнезащитный ПУ грунт | VP900.77 | 100 | 100 |
| Полиуретановый отвердитель | HP180 | 50 | 55 |

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Жизнеспособность, ч (20°C) : 2 - 4

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Время межслойной сушки должно быть не меньше 45 минут и не больше 2 часа. Если время межслойной сушки превысило 6 ч, необходимо провести легкое шлифование.

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотнo закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 2 года.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ

VP900.77.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легко воспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Прозрачный грунт