

## ЛАК С ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

VA590.01.0000

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**VA590.01** - акриловый глубоко-матовый лак с эффектом натуральной древесины, не меняет оттенок древесины после окрашивания.

### ОСОБЕННОСТИ

- Покрытие с эффектом натуральной древесины
- Бархатистая поверхность
- Отличная прозрачность
- Отличная растекаемость
- Самогрунтующийся

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей, таких как массив и шпон. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные и декоративные свойства.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

**Тип продукта** : Акриловый

#### Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4) : 40 - 45 "

#### Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 0,937 ± 0,03

2.компонент : 0,950 ± 0,03

#### Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 17 ± 1

2.компонент : 36 ± 1

**Рекомендуемое количество** : 60 - 70

**нанесения (г/м<sup>2</sup>)** (на один слой)

*Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.*

**Время сушки (одного слоя 100 г/м<sup>2</sup>, при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)**

От пыли : 8 мин

На отлип : 20 мин

До шлифования : 12 ч

### ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Лак с эффектом натуральной древесины	VA590.01

Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений. Поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 220-320.

### РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Лак с эффектом натуральной древесины	VA590.01	100	100
Отвердитель (при необходимости)	HA190	2 - 10	2 - 10
Разбавитель	TA500	20 - 30	20 - 30

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

*\* При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

**Жизнеспособность, ч (20°C)** : 12

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Отвердитель - HA190: При необходимости можно добавить 2% HA190 для повышения физической и химической стойкости. Когда добавляется отвердитель, повышается его устойчивость к смазочным материалам, таким как аммиак и этиловый спирт.

### НАНЕСЕНИЕ

Расход на грунтовочный слой 50-60 г/м<sup>2</sup>. Время межслойной сушки 40-60 минут. Расход на финишный слой 60-70 г/м<sup>2</sup>. Перед нанесением финишного слоя рекомендуется провести легкое шлифование грунтовочного слоя.

### Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

*\* Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия поливом.*

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотнo закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

## ЛАК С ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

**VA590.01.0000**

### **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА**

---

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

### **ВНИМАНИЕ**

---

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

### **ТРАНСПОРТИРОВКА**

---

**Класс груза** : Лак