GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

АКРИЛОВАЯ САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ ЭМАЛЬ

BA200.XX.1000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BA200.XX – двухкомпонентная акриловая самогрунтующаяся пигментированная эмаль, которую можно использовать как грунт и как финишное покрытие.

ОСОБЕННОСТИ

- Стойкость к пожелтению
- Подходит для открытопористой отделки
- Хорошая укрывистость и шлифуемость


Размешать

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей.


Нанести распылением

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Акриловый
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	: 130 - 140
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 1,25 ± 0,03
2.компонент	: 0,95 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 56 ± 2
2.компонент	: 36 ± 1
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 100 – 150 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 10-15 мин
На отлип	: 25-30 мин
До шлифования	: 60-70 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	**Код продукта**
Акриловая самогрунтующаяся эмаль	BA200.10
Акриловая матовая эмаль	BA200.25
Цвет	**Код цвета**
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	**Код**	**по весу (%)**	**по объему (%)**
Акриловая самогрунтующаяся эмаль	BA200.XX	100	100
Акриловый отвердитель	HA190	10	15
Акриловый разбавитель	TA500	80 - 100	110 - 140

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Жизнеспособность, ч (20°C) : 12 - 15

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

НАНЕСЕНИЕ

Акриловая самогрунтующаяся белая эмаль BA200.XX наносится на подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Нанесение при температуре воздуха ниже 15°C, может привести к хрупкости и/или шагрени на поверхности покрытия. Время межслойной сушки должно быть не менее 1 часа. Акриловую самогрунтующуюся белую эмаль необходимо покрывать акриловыми прозрачными или пигментированными финишными покрытиями. Для нанесения финишного покрытия рекомендуется подождать 8 часов.

Оборудование для нанесения

Краскопульт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

АКРИЛОВАЯ САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ ЭМАЛЬ

BA200.XX.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.
Все продукты необходимо хорошо перемешать перед употреблением.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	**:**	Эмаль	
Упаковка	**:**	**BA200.XX**	**HA190.00**
		15 кг	1,5 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.