

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

VP960.XX.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VP960.XX – двухкомпонентный полиуретановый матовый лак.

ОСОБЕННОСТИ

- Однородная матовость
- Равномерная поверхность
- Устойчивость к царапинам
- Устойчивость к атмосферным воздействиям

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Можно использовать на всех видах деревянных поверхностей для наружной мебели и отделочных работ, чтобы обеспечить защиту и декоративный вид (например, садовая мебель).

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Полиуретановый

Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4) : 21 - 28 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 0,975 ± 0,03

2.компонент : 0,955 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 36 ± 1

2.компонент : 26 ± 1

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²) : 100 - 130 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 30 мин

На отлип : 5 - 6 ч

До склад. : 48 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт : Код продукта

ПУ специально-матовый лак : VP960.20

Цвет : Код цвета

Прозрачный : 0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт рекомендуется наносить на полиуретановый грунт GENC (VP910.77). Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 220-400. Поверхность должна быть очищена от загрязнений (пыли, воска и т.д.).

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый финишный лак	VP960.XX	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP920	50	50
Полиуретановый разбавитель	TP550	20 - 50	20 - 50

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : мин 5

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TA500: Может использоваться в условиях очень высокой температуры и/или высокой влажности.

НАНЕСЕНИЕ

Обычно достаточно нанесения одного слоя. При желании его можно нанести в 2 слоя, но если нанесение должно производиться по мокрому или время межслойной сушки было более 2 часов, рекомендуется слегка отшлифовать через 4 часа. В противном случае на пленке могут появиться морщины.

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотнo закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 2 года.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

VP960.XX.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Для получения покрытия с равномерной степенью блеска, очень важно тщательно перешивать базу и рабочую смесь перед каждым нанесением, предпочтительно шпателем.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	: Лак	
Упаковка	: VP960.00	HP920.00
	12 кг	6 кг
	3 кг	1,5 кг