GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

БЕЛЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

BW636.77.1000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BW636.77 это грунт, используемый для интерьерной мебели с отделкой из систем на водной основе.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая укрывистость
- Отличная шлифуемость
- Однородный внешний вид пленки
- Безопасно для здоровья человека и окружающей среды
- Соответствует стандарту безопасности игрушек EN71.3


Размешать

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентный грунт на водной основе, используемый для покраски поверхностей из МДФ для интерьерной мебели.


Нанести распылением

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (25°C, KU)	: 95 - 100
Удельная плотность (кг/л)	: 1,42 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	: 56 – 58
pH-значение	: 8 – 8,5
Расход* (м²/л)	: 9 - 12

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 120 – 160 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.


Беречь от замерзания

Время сушки (одного слоя 120 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 30 мин
На отлип	: 60 мин
До складирования	: 4 - 8 часов

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Цвет	**Код цвета**
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением грунта поверхность должна быть очищена от пыли, воска и грязи. Поскольку продукты на водной основе имеют тенденцию поднимать ворс древесины, очень важно отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой с зернистостью 220-240.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется нанести 1-3 слоя с интервалами сушки 2-4 часа между слоями. Вязкость продукта можно снизить, разбавив его водой на 10–12% до вязкости применения в зависимости от оборудования для нанесения. Для достижения наилучшего результата должны быть выбраны правильные параметры нанесения (безвоздушное распыление, airmix, размер сопла, давление воздуха и тд) для обеспечения надлежащего распыления. Время сушки увеличивается в условиях низкой температуры/высокой относительной влажности. По этой причине сушку следует проводить в местах с циркуляцией воздуха.

Внимание: Чтобы уменьшить поднятие волокон на МДФ, используйте небольшое количество грунта при нанесении первого слоя. Это даст лучшие результаты. (Рекомендуемая плотность первого слоя: 120 г/м², второго слоя: 160 г/м²)

Оборудование для нанесения

Воздушное распыление

Безвоздушное распыление

Комбинированное распыление Airmix

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 18 месяцев .

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

БЕЛЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

BW636.77.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Рабочая зона должна быть хорошо проветриваемой.

ВНИМАНИЕ

Во время нанесения, температура продукта, покрытия, окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже 15°C. В противном случае эксплуатационные характеристики покрытия снизятся.
Оборудование для нанесения должны быть очищены водой, а остатки покрытия (промывочная вода, вода из покрасочных камер и использованные покрытия) должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.
Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Грунт

Упаковка : **BW636.77**
25 кг
18 кг
25 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.