

АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ

VA107.77.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VA107.77 - двухкомпонентный акриловый прозрачный грунт.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к пожелтению
- Подходит для отбеленной, светлой древесины
- Легкая шлифуемость
- Подходит для открытопористой отделки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины и шпона (особенно рекомендуется: в лессирующей отделке – для светлых тонов, в пигментированной отделке – для белых и пастельных тонов). Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные и декоративные свойства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Акриловый

Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4) : 45 - 55 "
1+2.компонент (20°C, DIN4) : 35 - 40 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 0,94 ± 0,03
2.компонент : 0,95 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 26 ± 2
2.компонент : 25 ± 2

Расход* (м²/л) : 8 - 9

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²) : 100 - 150
(на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 150 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 10 – 15 мин
На отлип : 15 – 20 мин
До шлифования : 80 – 100 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Акриловый прозрачный грунт	VA107.77
Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений. При необходимости продукт можно затонировать красителем серии Gencolor ZD820.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Акриловый прозрачный грунт	VA107.77	100	100
Акриловый отвердитель	HA197	10	10
Акриловый разбавитель	TA550	50 - 60	55 - 65

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 7

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Отвердитель - HA190 (20%): Для увеличения прочности лакокрасочной пленки, при многослойном нанесении продукта и/или шлифовании на автоматическом оборудовании рекомендуется увеличить содержание отвердителя в рабочей смеси.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 1-2 слоя. Нанесение при температуре ниже 15°C может привести к хрупкости лакокрасочной пленки. Время межслойной сушки должно быть не меньше 1 часа и не больше 4 часов. Продукт можно наносить на отбеленные поверхности не ранее чем спустя 48 часов после их отбеливания. Время сушки до нанесения финишного покрытия не менее 8 часов.

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель
Комбинированное распыление Airmix

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотнo закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Прозрачный грунт