GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

БЕЛАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

BP570.XX.1000


Прочтите техническое описание


Размешать


Нанести распылением

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BP570.XX – двухкомпонентная белая матовая полиуретановая эмаль.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к просачиванию
- Высокая укрывистость
- Равномерное выравнивание, эффект шелковистости на ощупь
- Отличная устойчивость к царапинам
- Устойчивость к пожелтению
- Быстрое высыхание

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей, таких как массив и МДФ. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные и декоративные свойства. Особенно рекомендуется для отделки мебели для ванных комнат, дверей, кухонь и другой мебели.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Полиуретановый
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	: 98 - 105
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 1,40 ± 0,06
2.компонент	: 0,97 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 72 ± 3
2.компонент	: 22 ± 1
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 90 - 110 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 15 – 20 мин
На отлип	: 35 - 45 мин
До склад. (500 кг/м²)	: 8 - 12 ч
До склад. (1000 кг/м²)	: 16 - 18 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	**Код продукта**
ПУ глубоко-матовая эмаль	BP570.05
ПУ матовая эмаль	BP570.10
ПУ матовая эмаль	BP570.20
ПУ спец. матовая эмаль	BP570.30
ПУ полуматовая эмаль	BP570.60
Цвет	**Код цвета**
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на полиуретановую, полиэфирную или УФ-белую загрунтованную поверхность, которую предпочтительно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 220–280–400 или 280–400 соответственно.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	**Код**	**по весу (%)**	**по объему (%)**
Белая ПУ матовая эмаль	BP570.XX	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP570.00	50	75
Полиуретановый разбавитель	TP100.00	15-20	25-35

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 4 - 5

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TA500: его можно использовать в жарких и/или влажных погодных условиях.
Добавка - KO540: Летом можно добавлять 1-4% в разбавленную эмаль.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 1 или 2 слоя. При двухслойном нанесении расход на первый слой должен быть 60-70 г/м², а на второй 90 - 110 г/м². Время межслойной сушки должно составлять 10-15 мин.

Оборудование для нанесения

Воздушное распыление
Комбинированное распыление Airmix

** Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия поливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 24 месяца.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

БЕЛАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

BP570.XX.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.
Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	**:**	Эмаль	
Упаковка	:	**BP570.XX**	**HP570.00**
		3 кг	1,5 кг
		12 кг	6 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.