GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИЭФИРНЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

VE501.00.0000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VE501.00 - трехкомпонентный полиэфирный высокоглянцевый лак.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая плотность пленки
- Максимальный блеск и глянец

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Размешать

Применяется для внутренней отделки помещений, для защиты обработанной поверхности всех видов деревянных поверхностей, таких как массив и шпон, для получения гладкой поверхности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА


Нанести распылением

Тип продукта	: Полиэфирный
Вязкость	
1.компонент (20°C, DIN4)	: 60 - 70 "
Удельная плотность (кг/л)	: 1,08 ± 0,02
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 61 - 64
Время желирования (20°C)	: 20 - 30
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 150 - 200 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)	
От пыли	: 1 ч
На отлип	: 2 ч
До склад. (500 кг/м²)	: 16 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	**Код продукта**
Полиэфирный глянцевый лак	VE501.00
Цвет	**Код цвета**
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Отшлифовать загрунтованную полиэфирным грунтом поверхность наждачной бумагой зернистостью 220-400. Очистить поверхность от пыли.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиэфирный глянцевый лак	VE501.00	100	100
Полиэфирный отвердитель	HE400.00	2,5	2,5
Полиэфирный ускоритель	VH501.00	2,5	3
Нитроцеллюлозный экстра разбавитель	TN200.00	15-20	20-25

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

НАНЕСЕНИЕ

Наносится на поверхности, покрытые полиэфирным грунтом (VE401.77), рекомендуется наносить в один слой. В зависимости от диаметра сопла, разбавляется нитроцеллюлозным растворителем (15–20% по весу). Полировка не рекомендуется.

Оборудование для нанесения

Краскопульт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от прямых солнечных лучей.
Плотно закрывайте банки с материалом после их использования.
Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 6 месяцев.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 09/2025
Версия № : 00

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИЭФИРНЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

VE501.00.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	**:**	Лак	
Упаковка	:	**VE501.00**	**HE400.00**
		10 кг	0,225 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.