

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ

VP910.77.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VP910.77 - двухкомпонентный прозрачный полиуретановый грунт.

ОСОБЕННОСТИ

- Отличная шлифуемость
- Высокая наполняющая способность
- Хорошая адгезия
- Устойчивость к атмосферным воздействиям

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов наружных деревянных поверхностей для защиты и подготовки поверхности перед нанесением финишного покрытия (например, садовая мебель).

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Полиуретановый

Вязкость

1.компонент (20°C, DIN6) : 21 - 28 "
1+2.компонент (20°C, DIN4) : 15 - 16 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 0,950 - 0,980
2.компонент : 0,995 - 1,001

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 38 - 40
2.компонент : 25 - 27

Расход* (м²/л)

: 6 - 7

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество

нанесения (г/м²) : 100 - 150 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 10 – 15 мин
На отлип : 15 – 20 мин
До шлифования : 1 – 2 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт : Полиуретановый прозрачный грунт

Код продукта : VP910.77

Цвет : Прозрачный

Код цвета : 0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений. Поверхность древесины может быть затонирована с помощью красителей серии Genc Colour Wood Stain (ZD820) или GencTex Wood Colourant.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый грунт	VP910.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP920	50	50
Полиуретановый разбавитель	TP550	20 - 30	20 - 30

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 3 - 4

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Время сушки до нанесения финишного покрытия должно составлять не менее 24 ч. При необходимости продукт можно затонировать с помощью красителя для лазурных лаков серии Gencmix (ZD900).

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель
Комбинированное распыление Airmix

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 2 года.



Прочтите техническое описание



Размешать



Нанести распылением

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ

VP910.77.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легко воспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Прозрачный грунт