

ТЕРМОСТОЙКИЙ МАТОВЫЙ ЛАК (НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЕМ)

VP515.20.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VP515.20 - термостойкий матовый полиуретановый лак, с высокой стойкостью лакокрасочной пленки к кратковременному воздействию сухих сильно нагретых предметов, таких как чашка с чаем или кофе.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость лакокрасочной пленки к кратковременному воздействию сухих сильно нагретых предметов, до 120°C
- Образует гладкое матовое покрытие
- Хорошая растекаемость
- Устойчивость к царапинам

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные и декоративные свойства. Лакокрасочная пленка VP515.20 сохраняет свой цвет и прозрачность (не мутнеет и не белеет) при кратковременном воздействии сухих сильно нагретых предметов, таких как чашка чая или кофе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Полиуретановый
Вязкость	
1.компонент (20°C, DIN4)	: 45 - 55 "
1+2.компонент (20°C, DIN4)	: 22 - 24 "
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 1,00 ± 0,02
2.компонент	: 0,98 ± 0,02
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 51 ± 1
2.компонент	: 34 ± 1
Расход* (м²/л)	: 9 - 10,5
<i>* При толщине сухой пленки 30-35 мкм</i>	
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 100 - 120 (на один слой)
<i>Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.</i>	
Время сушки (одного слоя 120 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)	
От пыли	: 10 – 15 мин
На отлип	: 30 – 40 мин
До склад.	: мин. 16 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Матовый лак	VP515.20
Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт рекомендуется наносить на полиуретановый грунт. Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. Не рекомендуется наносить данный продукт на полиэфирный грунт.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый матовый лак	VP515.20	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP515	50	50
Полиуретановый разбавитель	TP100	25 - 40	25 - 40

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 5

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется наносить один или два слоя «мокрый-по-мокрому». При двухслойном нанесении расход на первый слой должен быть 50-80 г/м², а на второй 100-120 г/м². Время межслойной сушки 10-15 минут.

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 2 года.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

ТЕРМОСТОЙКИЙ МАТОВЫЙ ЛАК (НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЕМ)

VP515.20.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Для получения покрытия с равномерной степенью блеска, очень важно тщательно перешивать базу и рабочую смесь, перед нанесением, предпочтительно шпателем.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Лак