GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

АКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

VA500.00.0000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VA500.00 - двухкомпонентный акриловый глянцевый лак.

ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная устойчивость к пожелтению
- Быстрая сушка
- Бархатистая поверхность
- Высокая наполняющая способность


Размешать

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и интерьерных поверхностей из древесины и МДФ, подготовки поверхностей перед покраской.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА


Нанести распылением

Тип продукта	: Акриловый
Вязкость	
1.компонент (20°C, DIN4)	: 40 - 50 "
1+2.компонент (20°C, DIN4)	: 30 - 40 "
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 0,945 ± 0,03
2.компонент	: 0,940 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 30 ± 2
2.компонент	: 35 ± 2
Расход* (м²/л)	: 6 - 7,5

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 100 - 150 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 20 – 25 мин
На отлип	: 50 – 60 мин
До склад. (500 кг/м²)	: 16 – 17 ч
До склад. (1000 кг/м²)	: 16 – 17 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	**Код продукта**
Акриловый глянцевый лак	VA500.00
Цвет	**Код цвета**
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт рекомендуется наносить на акриловый грунт Genc. Поверхность должна быть чистой и свободной от грязи (пыли, воска и т.д.).

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	**Код**	**по весу (%)**	**по объему (%)**
Акриловый лак	VA500.00	100	100
Акриловый отвердитель	HA190	10	10
Акриловый разбавитель	TA500	50	55

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 4

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Отвердитель - HP777 (10 %) : Более экономичный, снижает стойкость к пожелтению, не подходит при окраске отбеленных поверхностей, увеличивает скорость сушки.

Разбавитель - TA550: Рекомендуется использовать для увеличения скорости сушки, при окрашивании в зимний период.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить на подготовленную поверхность в 2 слоя. Расход на первый слой должен составлять 100 г/м², а на второй 120-150 г/м².

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

Комбинированное распыление Airmix

** Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия поливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 05/2017
Версия № : 02

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

АКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

VA500.00.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.
Для получения покрытия с равномерной степенью блеска, очень важно тщательно перешивать базу и рабочую смесь, перед нанесением, предпочтительно шпателем.
Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза **:** Лак

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.