

## ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

VP900.25.0000

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**VP900.25** – двухкомпонентный полиуретановый огнезащитный матовый лак.

### ОСОБЕННОСТИ

- Толстая пленка
- Однородная матовость
- Прозрачный

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины и МДФ. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные огнезащитные и декоративные свойства. Система покрытия VP900.77 + VP900.25 соответствует классу 1 огнестойкости в соответствии с UNI9796 и обеспечивает 1 группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ53292-2009.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

**Тип продукта** : Полиуретановый

#### Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4) : 50 - 60 "  
1+2.компонент (20°C, DIN4) : 16 ± 2 "

#### Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 1,015 ± 0,03  
2.компонент : 0,930 ± 0,03

#### Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 47 ± 2  
2.компонент : 29 ± 2

**Расход\* (м<sup>2</sup>/л)** : 10 - 15

\* При толщине сухой пленки 30-35 мкм

**Рекомендуемое количество нанесения (г/м<sup>2</sup>)** : 150 - 180  
(на один слой)

*Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.*

**Время сушки (одного слоя 100 г/м<sup>2</sup>, при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)**

От пыли : 20 – 25 мин  
На отлип : 45 - 60 мин  
До склад. : мин. 20 ч

### ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
ПУ финишный лак	VP900.25
Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от пыли и других посторонних материалов (масла, силикона, остатков лака и т.п.). На отшлифованные поверхности следует нанести огнезащитный полиуретановый грунт.

### РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Огнезащитный ПУ лак	VP900.25	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP180	50	50

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

**Жизнеспособность, ч (20°C)** : 4 - 6

### НАНЕСЕНИЕ

Обычно достаточно нанесения одного слоя. При желании можно нанести 2 слоя, но если предполагается нанесение более чем через 2 часа, рекомендуется нанести 1-й слой, сделав легкую шлифовку через 4 часа, иначе можно увидеть морщины на пленке. Для огнезащитных свойств обязательно необходимо нанести 2-3 слоя грунта VP900.77.0000.

### Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.



Прочтите  
техническое  
описание



Размешать



Нанести  
распылением

## ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

VP900.25.0000

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

---

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

### ВНИМАНИЕ

---

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Для получения покрытия с равномерной степенью блеска, очень важно тщательно перешивать базу и рабочую смесь, перед нанесением, предпочтительно шпателем.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

---

**Класс груза** : Лак