

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**REPLENA** - водоразбавляемый белый грунт для наружных работ с высокой укрывающей способностью.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая укрывистость
- Обладает изолирующими свойствами
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC (йодопропинилбутилкарбамат)
- Обеспечивает высокую защиту от атмосферных факторов

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски фасадов деревянных домов, входных деревянных дверей и окон.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Тип продукта</b>  | : Водный       |
| <b>Вязкость (20°C, DIN4)</b>   | : 38-42"       |
| <b>Удельная плотность (кг/л)</b>   | : 1,23 ± 0,02  |
| <b>Сухой остаток (%)</b>   | : 45 ± 1       |
| <b>pH</b>  | : 8,0 - 9,0    |
| <b>Рекомендуемое количество слоев</b>  | : 2            |
| <b>Рекомендуемый расход (г/м²)</b>   | : 110 - 120    |
| <b>Удельный расход (м²/л)</b>  | : 8-10         |
| <b>Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 г/м²)</b>   |                |
| Зона Flash off   | : 15 мин, 30°C |
| Зона конвекционной сушки   | : 30 мин, 45°C |
| Зона охлаждения  | : 15 мин, 20°C |
| <b>Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)</b> |                |
| От пыли  | : 10 мин       |
| На отлип   | : 1 час        |
| До шлифования  | : 2 часа       |



Прочтите  
техническое  
описание



Размешать



Нанести  
распылением



Хранить в  
прохладном  
месте



Беречь от  
замерзания

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы.

Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все следы жира, воска и смолы. Твердые породы древесины должны быть отшлифованы шлифовальными материалами с зернистостью 180.

#### НАНЕСЕНИЕ

**Обычный распылитель:** рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4. Продукт можно разбавить водой 5-10%.

#### Оборудование для нанесения

- Распыление
- Окунание

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 12 месяцев.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

#### ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА

**Класс груза** : Грунт