

## ДАнные о ПРОДУКТЕ

Описание	<ul style="list-style-type: none"><li>• Однокомпонентная финишная краска на основе акрилового растворителя с эффектом «металлик».</li><li>• Высокая эластичность, блеск, адгезия, механическая и химическая стойкость.</li><li>• Позволяет быстро высыхать, обеспечивая эффективный рабочий процесс.</li></ul>
Сфера применения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Стальные поверхности</li><li>• Пластик (все пластиковые поверхности, включая полипропилен, АБС, полистирол и т.д.)</li><li>• Полиэстер</li><li>• Полиуретановые поверхности</li><li>• Деревянные поверхности</li></ul>
Цвет	Золото, серебро, шампань

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	19-28
Блеск	Глянцевый
Плотность	0,98-1,17
Рабочая вязкость	12-17 сек (DIN-4)
Толщина сухой пленки	20-37 мкм
Теоретический расход	8-12 м <sup>2</sup> /л
Время высыхания до отлипа	3 минуты
Время отверждения	2-3 часа

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Очистить окрашиваемую поверхность от пыли, грязи и жира.
Подготовка рабочей смеси	<p>Краски с эффектом «металлик» содержат в своем составе металлические частицы, которые под воздействием своего веса оседают на дно тары. Чтобы обеспечить правильное нанесение продукта, необходимо тщательно перемешать его в течение 3-5 минут с помощью низкооборотистого миксера со специальной насадкой до достижения однородности.</p> <p>Для достижения лучшего распределения по поверхности и металлического эффекта перед нанесением краску следует разбавить примерно на 30-50%,. После этого краску можно наносить с помощью краскопульты с размером сопла от 1,3 до 1,8.</p>
Разбавитель	Cobler Acrylic Thinner
Совместимость продукта	За 24 часа до применения продукта на окрашиваемые поверхности следует нанести грунтовку или шпатлевку и дать поверхности полностью высохнуть при нормальных условиях, прежде чем приступить к окрашиванию.

**Примечание:** в зависимости от конкретных условий эксплуатации выбранной системы покрытия с этим продуктом можно использовать различные грунтовки и финишные покрытия. Для получения подробных рекомендаций по подбору системы покрытий обратитесь к техническим специалистам компании ООО «Садем».

Хранение

24 месяца

(в сухом, прохладном, темном месте с хорошей вентиляцией). Храните продукт в закрытой таре, избегая воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при следующих температурах: (-40÷40)°С;

*Продукт предназначен только для профессионального и промышленного использования. Лица, применяющие и эксплуатирующие этот продукт, должны быть надлежащим образом обучены, иметь соответствующий опыт и квалификацию, и иметь оборудование для смешивания, перемешивания и нанесения продукта в соответствии со спецификацией. Представленная здесь информация основана на текущих знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте и может обновляться без предварительного уведомления. Пользователям всегда следует обращаться к нам за подробными инструкциями по пригодности данного продукта/системы покрытия для их конкретных потребностей и методов нанесения. В случае каких-либо несоответствий между языковыми версиями настоящего документа английская версия будет иметь преимущественную силу. Информацию о безопасности см. в соответствующем паспорте безопасности, прилагаемом к каждому продукту. Пользователи несут ответственность за соблюдение всех мер предосторожности в соответствии с местными правилами. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед обращением, хранением или использованием продукта.*

Редакция №: 001

Дата редакции: 09.12.2024