GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

БЕЛАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

BP573.XX.1000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BP573.XX.1000 – двухкомпонентная белая матовая полиуретановая эмаль.

ОСОБЕННОСТИ

- Однородная матовость
- Быстрая сушка
- Очень хорошая растекаемость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Размешать

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей, таких как массив и МДФ. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные и декоративные свойства. Особенно рекомендуется для отделки мебели для ванных комнат и кухонь.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА


Нанести распылением

Тип продукта	: Полиуретановый
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	: 100 - 105
1+2.компонент (20°C, DIN4)	: 38 - 43 "
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 1,550 ± 0,03
2.компонент	: 0,975 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 77 ± 2
2.компонент	: 30 ± 2
Расход* (м²/л)	: 7 - 8

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 100 - 150 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 10 - 15 мин
На отлип	: 20 - 25 мин
До склад. (500 кг/м²)	: 2 - 3 ч
До склад. (1000 кг/м²)	: 4 - 5 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Полиуретановая матовая эмаль	BP573.20

**Другие варианты блеска доступны по заказу.*

Цвет	Код цвета
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт рекомендуется наносить на полиуретановый, полиэфирный грунт или грунт УФ отверждения. Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановая эмаль	BP573.XX	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP900	25	40
Полиуретановый разбавитель	TP100	20 - 25	35 - 45

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 4 - 5

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Отвердитель - HP777: Может использоваться как альтернативный отвердитель (20-25%).
Разбавитель - TA500: акриловый разбавитель, рекомендуется использовать при окраске в условиях повышенной температуры и влажности.
Разбавитель - TP541: Летом можно добавлять 2-5% в разбавленную эмаль.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 1 или 2 слоя. При двухслойном нанесении расход на первый слой должен быть 60-70 г/м², а на второй 100-150 г/м². Время межслойной сушки должно составлять 10-15 мин.

Оборудование для нанесения

Воздушное распыление
Комбинированное распыление Airmix

** Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия поливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 24 месяца.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

БЕЛАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

BP573.XX.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.
Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза **:** Эмаль

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.