GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ БАЗА ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ЭМАЛИ

CP585.00.0000


Прочтите техническое описание


Размешать


Нанести распылением

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CP585.00.0000 - двухкомпонентная глянцевая прозрачная полиуретановая база для колеровки эмали пигментными пастами (конвертер).

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к пожелтению
- Однородная поверхность
- Высокая укрывистость
- Быстрое высыхание

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей, таких как древесина и МДФ. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные и декоративные свойства. Особенно рекомендуется для отделки мебели для ванных комнат, кухонь, дверей. Не рекомендуется для наружной отделки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Полиуретановый
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	: 65 - 70
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 1,010 ± 0,03
2.компонент	: 0,955 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 52,5 ± 1
2.компонент	: 26 ± 1
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 100 – 150 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)	
От пыли	: 20 – 25 мин
На отлип	: 45 – 60 мин
До склад. (500 кг/м²)	: 24 - 30 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Цвет	**Код цвета**
Прозрачный	0000

Другие варианты блеска доступны по заказу.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт рекомендуется наносить на полиуретановый, полиэфирный грунт или грунт УФ отверждения. Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно. Процесс шлифовки таким образом достаточен перед нанесением эмали. Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; перед нанесением эмали удалите всю грязь (пыль, воск и т.д.).

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	**Код**	**по весу (%)**	**по объему (%)**
Полиуретановая глянцевая база	CP585.00	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP580.00	50	50
Акриловый разбавитель	TA500	15 - 25	15 - 25

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Жизнеспособность, ч (20°C) : 9

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

НАНЕСЕНИЕ

Время межслойной сушки 10-15 минут. При вертикальном нанесении рекомендуется наносить покрытие в 3-4 проходов, время сушки между которыми должно составлять 5-10 минут. При горизонтальном нанесении рекомендуется наносить 2 или 3 слоя с выдержкой 15-20 минут между слоями. Общий расход при обоих вариантах нанесения должен составлять не более 250 г/м². Время сушки до полировки должно быть 24-36 ч.

Оборудование для нанесения

Комбинированное распыление Airmix
Безвоздушное распыление
Воздушное распыление

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 24 месяца.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ БАЗА ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ЭМАЛИ

CP585.00.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.
Во время нанесения температура окружающей среды, влажность, время ожидания между слоями, количество нанесения, количество рекомендуемого разбавителя и способ нанесения должны обеспечивать соблюдение условий TDS.
Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	:	Эмаль	
Упаковка	:	**CP585.00**	**HP580**
		12 кг	6 кг
		3 кг	1,5 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.