

БЕЛАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

BP573.XX.1000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BP573.XX.1000 – двухкомпонентная белая матовая полиуретановая эмаль.

ОСОБЕННОСТИ

- Однородная матовость
- Быстрая сушка
- Очень хорошая растекаемость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей, таких как массив и МДФ. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные и декоративные свойства. Особенно рекомендуется для отделки мебели для ванных комнат и кухню.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Полиуретановый

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) : 100 - 105
1+2.компонент (20°C, DIN4) : 38 - 43 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 1,550 ± 0,03
2.компонент : 0,975 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 77 ± 2
2.компонент : 30 ± 2

Расход* (м²/л)

: 7 - 8

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество : 100 - 150

нанесения (г/м²) (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 10 - 15 мин
На отлип : 20 - 25 мин
До склад. (500 кг/м²) : 2 - 3 ч
До склад. (1000 кг/м²) : 4 - 5 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт **Код продукта**

Полиуретановая матовая эмаль BP573.20

**Другие варианты блеска доступны по заказу.*

Цвет **Код цвета**

Белый 1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт рекомендуется наносить на полиуретановый, полиэфирный грунт или грунт УФ отверждения. Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 220-280-400 или 280-400 соответственно.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановая эмаль	BP573.XX	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP900	25	40
Полиуретановый разбавитель	TP100	20 - 25	35 - 45

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 4 - 5

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Отвердитель - HP777: Может использоваться как альтернативный отвердитель (20-25%).

Разбавитель - TA500: акриловый разбавитель, рекомендуется использовать при окраске в условиях повышенной температуры и влажности.

Разбавитель - TP541: Летом можно добавлять 2-5% в разбавленную эмаль.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 1 или 2 слоя. При двухслойном нанесении расход на первый слой должен быть 60-70 г/м², а на второй 100-150 г/м². Время межслойной сушки должно составлять 10-15 мин.

Оборудование для нанесения

Воздушное распыление

Комбинированное распыление Airmix

** Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия поливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла.

Плотно закрывайте банки с материалом после их использования.

Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

БЕЛАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

BP573.XX.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Эмаль