GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ

BP548.77.9101


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BP548.77.9101 - чёрный двухкомпонентный полиуретановый грунт.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность
- Высокая укрывистость
- Отличная шлифуемость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины и МДФ.


Размешать

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Полиуретановый
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	: 90 ± 3
1+2.компонент (20°C, DIN4)	: 19 ± 3 "
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 1,490 ± 0,03
2.компонент	: 0,955 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 73 ± 2
2.компонент	: 28 ± 2
Расход* (м²/л)	: 7,5 - 8,5

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 150 - 250 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.


Нанести распылением

Время сушки (одного слоя 150 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 15 - 20 мин
На отлип	: 20 - 40 мин
До шлифования	: 1 - 2 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	**Код продукта**
ПУ грунт	BP548.77
Цвет	**Код цвета**
Чёрный	9101

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	**Код**	**по весу (%)**	**по объему (%)**
Полиуретановый грунт	BP548.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP548	40	65
Полиуретановый разбавитель	TP100	5 - 10	10 - 20

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 3

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TN200: рекомендуется для нанесения в зимний период времени.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Время межслойной сушки должно быть не менее 45 мин и не более 60 мин. Межслойное шлифование проводится шлифовальным материалом с зернистостью 220. А шлифование перед нанесением финишного покрытия проводится шлифовальным материалом с зернистостью 280-400-600 соответственно. Время сушки до нанесения глянцевого финишного покрытия должно составлять не менее 24 ч. Перед нанесением грунта на кромку МДФ рекомендуется наносить грунт-изолятор (BL193.77).

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

Комбинированное распыление Airmix

** Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия поливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 24 месяца.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ

BP548.77.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.
Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза **:** Грунт

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.