

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GEMINA - водоразбавляемый лессирующий лак, подходит для использования в качестве грунтовочного и финишного покрытия. Его можно тонировать.

ОСОБЕННОСТИ

- Гелевая структура
- Насыщенные и яркие цвета
- Однородное распределение по поверхности после нанесения
- Обеспечивает высокую защиту от атмосферных факторов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски фасадов деревянных домов, деревянных панелей, деревянных дверей, пергол и окон.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (сПз)	: 3500-4500
Удельная плотность (кг/л)	: 1,03 ± 0,02
Сухой остаток (%)	: 35 ± 1
Рекомендуемое количество слоев	: 2
Рекомендуемый расход (г/м²)	: 50 - 80
Удельный расход (м²/л)	: 9 - 12
Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 г/м²)	
Зона Flash off	: 20 мин, 30°C
Зона конвекционной сушки	: 30 мин, 45°C
Зона охлаждения	: 15 мин, 20°C
Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)	
От пыли	: 20 мин
На отлип	: 1 час
До шлифования	: 8 часов
Время межслойной сушки	: 4 - 6 часов
До склад.	: мин 24 часа

ЦВЕТ

Код цвета	Цвет
0000	CLEAR
1562	HEMLOCK
1567	AFROMOSIA
1564	TEAK
1565	JAVA BURMA
1568	OLIVE
1563	WALNUT
1569	MISTY GREY
9300	WENGE

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы.

Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все следы жира, воска и смолы. Твердые породы древесины должны быть отшлифованы шлифовальными материалами с зернистостью 180.

НАНЕСЕНИЕ

Обычный распылитель: рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4.

Оборудование для нанесения

- Распыление (безвоздушное)
- Кисть

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 12 месяцев.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Лак