GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ (ЭЛАСТИЧНЫЙ)

BP531.77.1000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BP531.77.1000 - белый двухкомпонентный полиуретановый грунт общего назначения.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность
- Высокая укрывистость
- Легкая шлифуемость
- Высокая наполняющая способность


Размешать

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей, таких как массив и МДФ. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные и декоративные свойства.


Нанести распылением

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Полиуретановый
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	: 105 - 110
1+2.компонент (20°C, DIN4)	: 15 - 20 "
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 1,510 ± 0,03
2.компонент	: 0,930 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 75 ± 2
2.компонент	: 26 ± 2
Расход* (м²/л)	: 7 - 8,5

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 150 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 150 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 3 - 5 мин
На отлип	: 25 - 30 мин
До шлифования	: 60 - 70 мин

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	**Код продукта**
ПУ грунт	BP531.77
Цвет	**Код цвета**
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	**Код**	**по весу (%)**	**по объему (%)**
Полиуретановый грунт	BP531.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP906	40	60
Полиуретановый разбавитель	TP100	12	20

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 2,5-3

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Межслойное шлифование проводится шлифовальным материалом с зернистостью 220, а перед нанесением финишного покрытия 280-360-400. Нанесение должно производиться диагональными слоями. Время сушки до нанесения финишного полиуретанового или нитроцеллюлозного покрытия должно составлять 24-48 ч. Особенно не рекомендуется наносить глянцевое покрытие до истечения 24 часов после нанесения последнего слоя грунта. Перед нанесением грунта на фрезерованные части МДФ и кромку рекомендуется наносить грунт-изолятор (BL193.77), особенно при окраске в зимнее время.

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель
Комбинированное распыление Airmix

** Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия поливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 04/2018
Версия № : 00

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ (ЭЛАСТИЧНЫЙ)

BP531.77.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.
Соблюдайте рекомендованные пропорции смешения и используйте только оригинальный отвердитель.
Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.
Хотя эластичность данного продукта является достаточной для большинства промышленно окрашиваемых изделий, для некоторых поверхностей она может быть недостаточной. Поэтому рекомендуется выполнить предварительное пробное нанесение всей системы покрытия, особенно на такие подложки, как фанера и ЛДФ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза **:** Грунт

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.