МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

KO101.00.0000

Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KO101.00 — матирующая паста для акриловых, полиуретановых, целлюлозных и синтетических систем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для матирования прозрачных или пигментированных финишных покрытий в системах на основе растворителей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Размешать

Вязкость (25°C, Ku4)	: 40 - 50
Удельная плотность (25°C, кг/л)	: 0,99 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	: 27 ± 1

РАСХОД

Добавляется до 15% (по весу) в зависимости от желаемого уровня матирования. Ниже представлено воздействие пасты на матовые лаки и матовые краски;

Грунт (VP850.77) : 130 г/м2 x 3

Верхний слой : 120 г/м²

Температура : 25 C°

Влажность : 65%

KO101.00 – Эффект пасты на матовых лаках				
		%KO101.00 – Добавление по весу		
	Стд	**5%**	**10%**	**15%**
	60°	**60°**	**60°**	**60°**
VP500.40	40	21	15	8
VP595.45	46	20	13	7

Грунт (BE401.77) : 130 г/м x 3

Верхний слой : 120 г/м²

Температура : 25 C°

Влажность : 65 %

KO101.00 – Эффект пасты на матовых лаках				
		%KO101.00 – Добавление по весу		
	Стд	**5%**	**10%**	**15%**
	60°	**60°**	**60°**	**60°**
CP585.50	48	35	24	13
BP580.50	53	37	29	17
BP101.50	53	41	31	18

Если продукт не перемешан полностью после добавления, уровень блеска продукта может измениться.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла. Срок годности составляет 1 год при соблюдении указанных условий хранения.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65% во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличат время высыхания, а также могут отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики продукта. Следует убедиться, что смесь однородная, чтобы избежать жалоб на пыль/частицы после добавления.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	: Добавка
Упаковка	: **KO101.00**
	0,75 кг
	3 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.