GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

VN126.00.0000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VN126.00 - представляет собой прозрачный глянцевый финишный лак на целлюлозной основе.

ОСОБЕННОСТИ

- Хорошее выравнивание
- Химическая и физическая стойкость
- Гладкая поверхность
- Простота нанесения


Размешать

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в мебельной промышленности для нанесения на все виды деревянных поверхностей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Целлюлозный
Вязкость (35°C, DIN6)	: 110 - 120
Удельная плотность (кг/л)	: 0,940 ± 0,02
Сухой остаток (% масс)	: 35 ± 2
Расход* (м²/л)	: 7 - 8

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*


Нанести распылением

Количество слоев	: 2 - 3
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 100 - 150 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли	: 8 – 10 мин
На отлип	: 20 – 30 мин
До склад.	: мин. 5 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	**Код продукта**
Глянцевый финишный лак	VN126.00
Цвет	**Код цвета**
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; перед нанесением лака удалите всю грязь (пыль, воск и т.д.). Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 220-400. Продукт рекомендуется наносить на ранее отшлифованные поверхности, предварительно покрытые полиуретановым, полиэфирным грунтом.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Целлюлозный глянцевый лак	VN126.00	100	100
Целлюлозный разбавитель	TN200	200	218

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Замедлитель - TR100: рекомендуется использовать при окраске в условиях повышенной температуры и влажности. Его можно добавить по 2 – 5%.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт наносится в 2-3 слоя. Время межслойной сушки 10 минут. При необходимости тонирования лака, можно использовать краситель для колеровки лаков серии Gencmix (ZD900).

Оборудование для нанесения

Распыление Airmix
Краскопульт

** Обратитесь в службу технической поддержки по поводу нанесения лаконаливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 05/2017
Версия № : 02

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

VN126.00.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.
Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза **:** Лак
Упаковка **:** **VN126.00**
18 л

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.