

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UNIDECK - водоразбавляемое террасное масло с высоким сухим остатком и высокой прозрачностью. Его можно тонировать.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к УФ-излучению
- Подходит для окраски мягких и твердых пород древесины
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC (йодопропинилбутилкарбамат)
- Обеспечивает высокую защиту от атмосферных факторов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски террас, крыш, досок, фасадов, беседок, гаражей, входных дверей и ставней.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Водный
Вязкость (25°C, DIN4)	: 52"
Удельная плотность (кг/л)	: 1,03 ± 0,02
Сухой остаток (%)	: 32 ± 1
pH	: 7
Рекомендуемое количество слоев	: 2
Рекомендуемый расход (г/м²)	: 100 - 120
Удельный расход (м²/л)	: 10 - 12
Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 г/м²)	
Зона Flash off	: 15 мин, 30°C
Зона конвекционной сушки	: 30 мин, 30°C
Зона охлаждения	: 15 мин, 20°C
Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)	
От пыли	: 15 мин
На отлип	: 1 час
До шлифования	: 2 часа
Время межслойной сушки	: 4 - 6 часов
До склад.	: мин 24 часа

ЦВЕТ

Код цвета	Цвет
0000	CLEAR
1551	TEAK
1553	PINO
1556	NOCE
1559	OAK

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы.

Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все следы жира, воска и смолы. Поверхность древесины должна быть отшлифована абразивными материалами с зернистостью 120. Старые окрашенные поверхности должны быть очищены наждачной бумагой с зернистостью 80-100 или вы можете выбрать DECK CLEANER.

НАНЕСЕНИЕ

Обычный распылитель: рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4.

Оборудование для нанесения

- Струйный облив
- Распыление
- Кисть
- Вытирание

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 12 месяцев.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Грунт



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением



Нанести
кистью



Хранить в
прохладном
месте



Беречь от
замерзания