GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

БЕЛАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

BP580.XX.1000


Прочтите техническое описание

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BP580.XX – двухкомпонентная белая матовая полиуретановая эмаль.

ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая укрывистость
- Хорошее выравнивание
- Отличный шелковистый тактильный эффект
- Очень высокая стойкость к царапинам
- Хорошая стойкость к пожелтению


Размешать

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для мебели и отделочных работ с целью обеспечения защиты и декоративного внешнего вида на всех типах деревянных поверхностей, таких как массив дерева и МДФ. Особенно рекомендуется для использования в ванных комнатах, кухонных шкафах, дверях и другой мебели.


Нанести распылением

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта	: Полиуретановый
Вязкость	
1.компонент (25°C, KU)	: 85 - 98
Удельная плотность (кг/л)	
1.компонент	: 1,31 ± 0,05
2.компонент	: 0,95 ± 0,03
Сухой остаток (% масс)	
1.компонент	: 69 ± 2
2.компонент	: 26 ± 2
Рекомендуемое количество нанесения (г/м²)	: 100 - 120 (на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)	
От пыли	: 15 - 20 мин
На отлип	: 40 - 50 мин
До склад. (500 кг/м²)	: 18 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	**Код продукта**
ПУ матовая эмаль	BP580.10
ПУ спец. матовая эмаль	BP580.25
ПУ матовая эмаль	BP580.30
Цвет	**Код цвета**
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для поверхностей МДФ наносится на полиуретановый, полиэфирный или УФ белый грунт. Поверхность после нанесения грунта предпочтительно отшлифовать наждачной шкуркой с зернистостью 220–400 или 280–400 соответственно.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	**Код**	**по весу (%)**	**по объему (%)**
Полиуретановая эмаль	BP580.XX	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP580	50	70
Полиуретановый разбавитель	TP100	10 - 30	15 - 45

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 6

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Отвердитель - HP120: Может использоваться как альтернативный отвердитель.
Разбавитель - TA500: Может применяться в жарких и/или влажных погодных условиях.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется нанесение в один или два слоя. При двухслойном нанесении первый слой следует наносить в количестве 60–70 г/м², а второй — 100–120 г/м² спустя 10–15 минут после первого.

Примечание: При нанесении полиуретанового грунта на смолянистые и маслянистые породы массивной древесины рекомендуется предварительно нанести барьерный лак VL292.77 в качестве первого слоя. В противном случае смолы и масла, содержащиеся в древесине, могут вызвать неоднородность поверхности финишного покрытия и местное пожелтение с изменением цвета.

Оборудование для нанесения

Воздушное распыление
Комбинированное распыление Airmix
** Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия лаконаливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 24 месяца .

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 07/2025
Версия № : 04

GENÇ
ЭМАЛИ • ЛАКИ

БЕЛАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

BP580.XX.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.
Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.
Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза	**:**	Эмаль	
Упаковка	:	**BP580.XX**	**HP580.00**
		3 кг	1,5 кг
		12 кг	6 кг

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применение продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.