

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ

BP548.77.1000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BP548.77.1000 - белый двухкомпонентный полиуретановый грунт.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эластичность
- Высокая укрывистость
- Отличная шлифуемость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины и МДФ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Полиуретановый

Вязкость

1.компонент (25°C, KU) : 90 ± 3
1+2.компонент (20°C, DIN4) : 19 ± 3 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 1,490 ± 0,03
2.компонент : 0,955 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 73 ± 2
2.компонент : 28 ± 2

Расход* (м²/л) : 7,5 - 8,5

* При толщине сухой пленки 30-35 мкм

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²) : 150 - 250
(на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 150 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 15 - 20 мин
На отлип : 20 - 40 мин
До шлифования : 1 - 2 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
ПУ грунт	BP548.77
Цвет	Код цвета
Белый	1000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Полиуретановый грунт	BP548.77	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP548	40	65
Полиуретановый разбавитель	TP100	5 - 10	10 - 20

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

* При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).

Жизнеспособность, ч (20°C) : 3

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TN200: рекомендуется для нанесения в зимний период времени.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Время межслойной сушки должно быть не менее 45 мин и не более 60 мин. Межслойное шлифование проводится шлифовальным материалом с зернистостью 220. А шлифование перед нанесением финишного покрытия проводится шлифовальным материалом с зернистостью 280-400-600 соответственно. Время сушки до нанесения глянцевого финишного покрытия должно составлять не менее 24 ч. Перед нанесением грунта на кромку МДФ рекомендуется наносить грунт-изолятор (BL193.77).

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель
Комбинированное распыление Airmix

* Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия поливом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ

BP548.77.1000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Грунт